



كونكريت ألترا شيلد خارجي

الوصف	عبارة عن معجون مائي للأسطح الخارجية ذو أساس كوبوليمر فينيل - اكريليك ذو قدرة عالية علي ملئ الفراغات بالأسطح.
-------	--

الصفات والمزايا	يعطي تأسيساً ممتازاً لطبقات الطلاء اللاحقة. سهولة التطبيق .
-----------------	---

الاستخدام	يمكن استخدامه كمالي لتقليل عيوب الأسطح .
-----------	--

السطح	جص أسمنتي، وخرسانة، والبناء الطوبي، والأسطح الأسمنتية والمحارة وألواح الجبس وغير ذلك. يجب أن يتمتع السطح المنوي طلائه بالقوة الكافية لتحمل الدهان, لذلك يجب معالجة أي نوع من الشقوق أو الثقوب أو النتوءات قبل عملية الدهان المباشرة .
-------	--

الخواص الفنية

الألوان	أبيض كريمي
نسبة المواد الصلبة (% حجماً)	2 ± 62
الوزن النوعي	1.75 - 1.85 جم/سم ²
معدل التغطية النظري	حسب سمك السكينة من 1.5 الي 6 م ² / لتر
المُخَفَّف	الماء
التخفيف	10 %
أساليب التطبيق	مالك الأستانلس او سكينة معجون استانلس
تنظيف أدوات الطلاء	الماء

الظروف أثناء الاستعمال	يجب ألا تقل درجة حرارة السطح عن 10م كحد أدنى كما يجب ان تكون درجة حرارة السطح أعلي من درجة التندى ب 3م على الأقل .
------------------------	--

نسبة الرطوبة 50 %				زمن الجفاف
ساعة	40 °C	23 °C	10 °C	درجة حرارة السطح
جفاف السطح	1	3	6	
شديد الجفاف	6	8	16	



كونكريت ألترا شيلد خارجي

يجب أن تكون طبقة السطح سليمة ونقية وجافة وخالية من الغبار والزيت والشحم وغطاء الخرسانة وغير ذلك. ويجب إزالة جميع آثار العوامل التي تفرز الرغوة. ويُنصح بإجراء صنفرة خفيفة قبل إجراء الطلاء. ويجب إزالة أي جزيئات غبار/جزيئات هشة ناتجة عن ذلك.

اعداد السطح

نظام الدهان الكريم

عدد الطبقات	المنتج
1	كونكريت سلر ألكالي خارجي
2 & 1	كونكريت ألترا شيلد خارجي
المقترح	دهان خارجي مناسب

حجم العبوات 10 لتر و 20 لتر

ينبغي تخزين المنتج طبقاً للقوانين الوطنية. تتمثل شروط التخزين في أن تُحفظ العبوات في مكان جاف بارد بتهوية جيدة وبعيداً عن مصدر الحرارة والإشتعال. يجب الاحتفاظ بالعبوات مغلقة بإحكام

التخزين

