



CONCRETE
PAINTS

ورقة البيانات الفنية

Concrete Sheild 7000 matt

الوصف يستخدم هذا المنتج الخارجي ذو جودة عالية كوجه نهائي، وهو ذو أساس مائي من الاكريليك الخالص 100%.

الصفات والمزايا تمنح الألوان الفريدة المحمية من الأشعة فوق البنفسجية حماية رائعة ضد التأثير المتلف للأشعة فوق البنفسجية الموجودة بضوء الشمس. مصمم خصيصا لتحمل الظروف المناخية القاسية للشرق الأوسط ويقدم قدرة على التحمل وتشطيب مطفي ذو عمر طويل والتقاط منخفض للأتربة تركيب متفرد يحمي الخرسانة من الكربنة (اختراق ثاني أكسيد الكربون للخرسانة)

الاستعمالات مثالي لتجميل وحماية الأسطح الخارجية ويناسب بشكل خاص القيام بدور منتج الصيانة. يمكن فعال استخدام هذا المنتج في المساحات الداخلية كجراجات السيارات السفلية والأسقف حيث أنه كطبقة مانعة للكربنة

السطح جص أسمنتي، وخرسانة، والبناء الطوبي، والأسطح الممونة وغير ذلك. يجب أن يتمتع السطح المنوي طلائه بالقوة الكافية لتحمل الدهان، لذلك يجب معالجة أي نوع من الشقوق أو الثقوب أو النتؤات قبل المباشرة بعملية الدهان. قبل استخدام أي مواد حشو صادرة عن جهة أخرى، يجب التأكد من ملائمتها مع منتجاتنا وذلك عبر سؤال كونكريت.

الخواص

ابيانات إرشادية لاستعمال الرّش	
الضغط عند الفوهة	140 - 190 كجم/سم ²
اتساع الفونية	"0.027 – 0.021"
زاوية الرش	60 – 85 درجة

زمن الجفاف		
درجة حرارة السطح (°C)	جفاف السطح (عند اللمس)	شديد الجفاف
10	12	16
23	6	8
40	2	4

الألوان	
نسبة المواد الصلبة (% حجماً)	2 ± 34
الوزن النوعي	1.31 جم/سم ²
سمك طبقة الدهان (ميكرون)	جاف : 35 – 50 غير جاف : 92 - 132
التغطية	من 7.6 – 10.8 م ² / لتر
طرق الاستخدام	فرشاه – رولة – رش لا هوائي او تقليدي
المخفف	الماء
التخفيف	10%

يجب أن تكون درجة حرارة السطح أقل من 10 درجات مئوية كحد أدنى و 3 درجات مئوية على الأقل فوق درجة التكثف الخاصة بالهواء، ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية المقاسة بالمحيط المجاور للسطح. تُعد التهوية الجيدة مطلباً أيضاً في المساحات الضيقة لضمان جفاف مناسب.

الظروف أثناء الاستعمال

حجم العبوات 10 لتر – 20 لتر .

اعداد السطح يجب أن تكون طبقة السطح سليمة ونقية وجافة وخالية من الغبار والزيت والشحم و غُثاء الخرسانة وغير ذلك. ويجب إزالة جميع آثار العوامل التي تفرز الرغبة. ويُنصح بإجراء صنفرة خفيفة بمادة صنفرة مناسبة قبل إجراء الطلاء. ويجب إزالة أي جزيئات غبار/جزيئات هشة ناتجة عن ذلك.

نظام الطلاء الموصى به	
عدد الطبقات	المنتج
1	كونكريت راير برايمر
2	Concrete Sheild matt

التخزين ينبغي تخزين المنتج طبقاً للقوانين الوطنية. تتمثل شروط التخزين في أن تُحفظ الحاويات في مكان جاف بارد

