



كونكريت رويال بلاص

الوصف هو دهان خارجي ذو أساس مستحلب وذو أساس مائي أكريليكي معدّل .

الصفات والمزايا هذا دهان خارجي ذو ملمس ناعم و تركيبة مائية, يتمتع بتغطية جيدة وثبات الألوان. وسهل الاستخدام و يوفر الوقت المتطلب للدهان. ويتمتع بمعدل فرد جيد وتغطية جيدة وثبات للألوان. يعطي تشطيباً ناعماً مطفياً يتميز بالتحمل وقابلية الغسيل. خالي من الكيماويات الضارة مثل ألكيل فينول الإيثوكسيولات والفورمالديهايد والمعادن الثقيلة وغير ذلك. ويحتوي على قدر محدود جداً من المواد العضوية الطيارة.

الاستعمالات مثالي لتجميل الأسطح الخارجية.

السطح جص أسمنتي، وخرسانة، والبناء الطوبي، والأسطح الأسمنتية والمحارة وغير ذلك.

الخواص	
اللون	ابيض وحسب نموذج الألوان
نسبة المواد الصلبة (% حجماً)	2 ± 34
المواد الصلبة (% بالوزن)	2 ± 37
الوزن النوعي	1.48 جم/سم ³
سمك طبقة الدهان (ميكرون)	جاف : 30 - 40 غير جاف : 80 - 118
معدل التغطية النظري	من 8.5 - 11.5 م ² /لتر
طرق الاستخدام	فرشاة - رولة - رش لا هوائي او تقليدي
المخفف	الماء
التخفيف	10%

ايبانات إرشادية لاستعمال الرّش	
الضغط عند الفوهة	140-190 كجم/سم ²
اتساع الفونية	0.021 - 0.027 بوصة
زاوية الرش	60 - 85 درجة

الظروف أثناء الاستعمال يجب ألا تقل درجة حرارة السطح عن 10 درجات مئوية كحد أدنى و 3 درجات مئوية على الأقل فوق درجة التكثف الخاصة بالهواء، ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية المقاسة بالمحيط المجاور للسطح. تُعد التهوية الجيدة مطلباً أيضاً في المساحات الضيقة لضمان جفاف مناسب.



Easycoat Plus Matt

نسبة الرطوبة 50 %			زمن الجفاف
40	23	10	درجة حرارة السطح (°C)
1	3	6	جفاف السطح (عند اللمس)
2	6	12	شديد الجفاف
2	4	6	تجفيف الطلاء الزائد، الحد الأدنى

اعداد السطح
يجب أن تكون طبقة السطح سليمة ونقية وجافة وخالية من الغبار والزيت والشحم وغطاء الخرسانة وغير ذلك. ويجب إزالة جميع آثار العوامل التي تفرز الرغوة. ويُصح بإجراء صنفرة خفيفة قبل إجراء الطلاء. ويجب إزالة أي جزيئات غبار/جزيئات هشة ناتجة عن ذلك.

نظام الطلاء الموصى به	
المنتج	عدد الطبقات
كونكريت سيلر ألكالي 1	1
كونكريت ألترا شيلد خارجي	2
كونكريت رابر برايمر	1
كونكريت رويال بلاص مط	2

حجم العبوات
3 لتر - 10 لتر .

التخزين
- ينبغي تخزين المنتج طبقاً للقوانين الوطنية. تتمثل شروط التخزين في أن تُحفظ العبوات في مكان جاف بارد بتهوية جيدة وبعيداً عن مصدر الحرارة والإشتعال. يجب الاحتفاظ بالعبوات مغلقة بإحكام.