



كونكريت روك 2000

الوصف

هو معجون ذو اساس PVA كوبوليمر.

الصفات والمزايا

تطبيق سهل. يوفر قاعدة ممتازة للطبقات اللاحقة. خالي من المواد الكيميائية الضارة مثل APEO ، الفورمالديهايد والمعادن الثقيلة وما إلى ذلك.

الاستعمالات

يستعمل للأسطح الداخلية للخرسانة أو الجبس أو الخشب ناعم وسهل التطبيق ويعطى سطح نموذجي للدهان النهائي.

السطح

جص أسمنتي ، خرسانة ، أعمال طوب ، أسطح مطلية ، ألواح جبس ، محارة إلخ. يجب أن تتمتع الركيزة بالقوة الكافية لاستقبال الطلاء. أي عيوب في الركيزة مثل السطح . يجب تصحيح / ملء التمجوجات والشقوق والتقوب المسامير وما إلى ذلك قبل بدء الطلاء.

الخواص الفنية

الخواص الفنية	
الألوان	أبيض
نسبة المواد الصلبة (% حجماً)	2 ± 50
الوزن النوعي	0.02 ± 1.8 جم/سم ²
التغطية	من 4.1 - 6.1 م ²
سمك طبقة الدهان (ميكرون)	جاف : 85 - 130 غير جاف: 165 - 250
طرق الاستخدام	سكين معجون
المخفف	الماء

اعداد السطح

يجب ان يكون السطح جافاً ونظيفاً.

الظروف أثناء الاستعمال

يجب ألا تقل درجة حرارة السطح عن 10°م كحد أدنى كما يجب ان تكون درجة حرارة السطح أعلى من درجة التندى ب 3°م على الأقل .

زمن الجفاف

زمن الجفاف		درجة حرارة السطح
زمن الجفاف النهائي	زمن الجفاف الابتدائي	
ساعة	ساعة	23°م
8	3	35°م
7	2	45°م
6	1	

نظام الدهان المقترح

نظام الدهان المقترح	
عدد الأوجه	المنتج
1	كونكريت P.V.1
2	كونكريت روك 2000
3	كونكريت برفكت - كونكريت شيلد - كونكريت 500 - كونكريت رابر 5000

حجم العبوات

10 لتر 20 لتر

التخزين

يجب تخزين المنتج وفق القوانين المحلية ويجب حفظه في مكان بارد ذو تهوية جيدة بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة ويجب حفظ العبوات محكمة الإغلاق .

