

### كونكريت راير مط 5000

هو دهان مستحلب أكريليك ذو جودة عالية يعطي سطحاً أيضاً ناصعاً أو ملواناً مط ذو قابلية عالية للغسيل.

**الوصف**

للاستعمال الداخلي فقط.

**الصفات والمزايا** مقاومة عالية لأحوال الطقس ومقاومة عالية للأحتكاك .

**السطح** كافة أنواع الأسطح الجبسية والخرسانية .

**الخواص الفنية**

البيانات الأرشادية للرش الاهوائي	
150 ك/سم <sup>2</sup>	الضغط عند الفوهه
0.027 - 0.021 بوصة	اتساع الفونية
85 - 60 درجة	زاوية الرش

الألوان	أبيض + يلون علي ماكينة الألوان المالي كر
نسبة المواد الصلبة (% حجماً)	2 ± 35
الوزن النوعي	0.02 ± 1.48 جم/سم <sup>2</sup>
الزروحة	105 وحدة
التغطية	من 6 - 8 م
سمك طبقة الدهان	- جاف : 55 - 75 غير جاف: 125 ميكرон 170 ميكرون
طرق الاستخدام	فرشاة رولة رش لا هوائي او تقليدي
المخفف	الماء

اذا كان السطح يحتاج الي تجهيز كونكريت راير برايم ثم كونكريت روک 2000 للأسطح الداخلية فقط .

**اعداد السطح**

الظروف أثناء الاستعمال	يجب ألا تقل درجة حرارة السطح عن 10°م كحد أدنى كما يجب ان تكون درجة حرارة السطح أعلى من درجة التندى ب 3°م على الأقل .
------------------------	--

**زمن الجفاف**

لتشهيل عملية التجفيف / المعالجة بالتهوية الجيدة.

درجة حرارة السطح	زمن الجفاف الأبتدائي	زمن الجفاف النهائي	ساعة
23°م	6	8	ساعة
35°م	4	6	ساعة
45°م	2	4	ساعة

**نظام الدهان المقترن**

المنتج على الاسطح الخرسانية داخلى فقط	عدد الأوجه	المنتج على الاسطح المسامية او الطباشيرية	عدد الأوجه	حجم العبوات
كونكريت راير برايم	1	بنترننج سيلر	1	10 لتر و 20 لتر
كونكريت روک 2000	2	كونكريت روک 2000	2	
كونكريت راير مط 5000	3	كونكريت راير مط 5000	2	

التخزين	- يجب تخزين المنتج وفق القوانين المحلية ويجب حفظه في مكان بارد ذو تهوية جيدة بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة . ويجب حفظ العبوات محكمة الاغلاق .
---------	---

