



كونكريت رابر سيمي جلوس 5000

الوصف	هو دهان مستحلب أكريليك نصف لامع ذو جودة عالية يعطي سطحاً أبيضاً ناصعاً او ملوناً ذو قابلية عالية للغسيل.
--------------	--

الاستعمالات	للأستعمال الداخلي فقط.
--------------------	------------------------

الصفات والمزايا	مقاومة عالية لأحوال الطقس ومقاومة عالية للأحتكاك .
------------------------	--

السطح	كافة أنواع الأسطح الجبسية والخرسانية .
--------------	--

الخواص الفنية

البيانات الإرشادية للرش الاهوائى	
الضغط عند الفوهة	150ك/سم ²
اتساع الفونية	0.021 – 0.027 بوصة
زاوية الرش	60 – 85 درجة

الألوان	أبيض + يلون علي ماكينة الألوان المالي كتر
نسبة المواد الصلبة (% حجماً)	2 ± 44
الوزن النوعي	0.02 ± 1.35 جم/سم ²
اللزوجة	100 وحدة
التغطية	من 6 – 8 م ²
سمك طبقة الدهان	جاف : 55 - 75 ميكرون غير جاف: 125 - 170 ميكرون
طرق الأستخدام	فرشاة رولة رش لا هوائى او تقليدي
المخفف	الماء

اعداد السطح	اذا كان السطح يحتاج الي تجهيز كونكريت رابر برايمر ثم كونكريت روك 2000 للأسطح الداخلية فقط .
--------------------	---

الظروف أثناء الاستعمال	يجب ألا تقل درجة حرارة السطح عن 10°م كحد أدنى كما يجب ان تكون درجة حرارة السطح أعلى من درجة التندى ب 3°م على الأقل .
-------------------------------	--

زمن الجفاف

لتسهيل عملية التجفيف / المعالجة بالتهوية الجيدة.

درجة حرارة السطح	زمن الجفاف الابتدائي	زمن الجفاف النهائي
	ساعة	ساعة
23°م	6	8
35°م	4	6
45°م	2	4

حجم العبوات	10 لتر و 20 لتر
--------------------	-----------------

نظام الدهان المقترح

المنتج على الاسطح الخرسانية داخلي فقط	عدد الأوجه	المنتج على الاسطح المسامية او الطباشيرية	عدد الأوجه
كونكريت رابر برايمر	1	بنترينج سيلر	1
كونكريت روك 2000	2	كونكريت روك 2000	2
كونكريت رابر سيمي جلوس 5000	2	كونكريت رابر سيمي جلوس 5000	3

التخزين	-يجب تخزين المنتج وفق القوائن المحلية ويجب حفظة في مكان بارد ذو تهوية جيدة بعيدا عن الحرارة واشعة الشمس المباشرة ويجب حفظ العبوات محكمة الاغلاق .
----------------	---