



كونكريت أندركوت مط

الوصف بطانة لاكميه

الاستعمالات للاستخدام الداخلي والخارجي على الأسطح المعدنية وقبل عمل طبقات الدهان النهائي ذات الأساس الألكيدي (اللاكيه) .

الخواص	
الألوان	أبيض - أحمر - رمادي
نسبة المواد الصلبة (%) حجماً	2 ± 52
الوزن النوعي	1.45 – 1.40
التغطية	من 12 – 16 م <sup>2</sup>
سمك طبقة الدهان	جاف : 30 - 40 ميكرون غير جاف 60 - 80 ميكرون
طرق الاستخدام	فرشاه - رش لا هوائي و التقليدي
المخفف	كونكريت تينر 2000
نسبة الخلط (بالحجم)	مركب واحد

البيانات الإرشادية للرش الاهوائي	
الضغط عند الفوهة	150ك/سم <sup>2</sup>
اتساع الفونية	0.015 – 0.021 بوصة
زاوية الرش	60 – 85 درجة

اعداد السطح يجب ان يكون السطح جافاً ونظيفاً اثناء التطبيق يجب ازاله أي مواد عالقة قبل الدهان .

الظروف أثناء الاستعمال م كحد أدنى كما يجب ان تكون درجة حرارة السطح أعلي من درجة ° يجب ألا تقل درجة حرارة السطح عن 10 م على الأقل . °التندي ب 3

زمن الجفاف

زمن الجفاف النهائي	زمن الجفاف الابتدائي	درجة حرارة السطح
ساعة	ساعة	
8	3.5	10°م
4	2	23°م
4	1	35°م



**CONCRETE**  
PAINTS

## ورقة البيانات الفنية

### كونكريت أندركوت مط

نظام الدهان المقترح	
عدد الأوجه	المنتج
1	كونكريت أندركوت مط
2	كونكريت اينامل مط / سيمي جلوس / جلوس

حجم العبوات
0.750 لتر 3 لتر 10 لتر

التخزين
-يجب تخزين المنتج وفق القوانين المحلية ويجب حفظه في مكان بارد ذو تهوية جيدة بعيدا عن الحرارة واشعة الشمس المباشرة ويجب حفظ العبوات محكمة الاغلاق .

